


29

ALTERNATIVE 100

KONSTRUKCJA	Tuftowana 1/10" Pętłkowa Tip Sheared	KLASYFIKACJA OGNIOWA	EN 13501-1 B _f -s1
SKŁAD RUNA	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Space Dyed Nylon	ODPORNOŚĆ NA PŁOWIENIE W ŚWIETLE	ISO 105-B02 ≥ 7
PODŁOŻE WTÓRNE	Back2Back: Podłoże z modyfikowanego bitumu ulepszanego termoplastycznym elastomerem, wzmocnione siatką z włókna szklanego, wykończone włókniną 100% PES, z 10% zawartością surowca wtórnego	ODPORNOŚĆ NA PŁOWIENIE PODCZAS TARCIA	EN ISO 105-X12 ≥ 4
WAGA CAŁKOWITA	Ca. 4400 g/m ²	ODPORNOŚĆ NA PŁOWIENIE W KONTAKCIE Z WODĄ	EN ISO 105-E01 ≥ 4
CAŁKOWITA WAGA RUNA	Ca. 800 g/m ²	OPORNOŚĆ TERMICZNA	ISO 8302 0,064 m ² K/W
WAGA RUNA PONAD PODŁOŻEM	Ca. 460 g/m ²	WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ	ISO 10140 ΔL: 33 dB (1 000 Hz) ΔL _w : 23 dB
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	Ca. 6,5 mm	WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIAPIA DŹWIĘKU	ISO 354 α _w : 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0,01 0,02 0,06 0,16 0,29 0,36
WYSOKOŚĆ RUNA	Ca. 3,4 mm	TRWAŁA ANTYSTATYCZNOŚĆ	ISO 6356 ≤ 2 kV
GĘSTOŚĆ RUNA	Ca. 0,135 g/cm ³	OPORNOŚĆ POPRZECZNA	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
LICZBA PĘCZKÓW	Ca. 206.000 /m ²	ROZMIAR I OPAKOWANIE	50 cm x 50 cm opakowanie: 5 m ² paleta: 20 opakowań
KLASYFIKACJA UŻYTKOWA	EN 1307 32 - LC2	LICZBA KOLORÓW	11
ODPORNOŚĆ NA KÓŁKA FOTELI	EN 985 A : użytkowanie ciągłe	STABILNOŚĆ WYMIAROWA	EN 986 max. 0,2 %
DANE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003	NUMER CERTYFIKATU GUT	F5450983
		BRE	ENP 428
		LEED®	Poprzez wykorzystanie płytek modulyss® we wnętrzach budynku komercyjnego można zwiększyć ocenę, jaką obiekt ten otrzyma w ramach certyfikacji LEED® Credit 4.3.



modulyss®
Zevensterrestraat 21
B 9240 Zele
T +32 (0)52 80 80 80
F +32 (0)52 80 82 00
info@modulyss.com
www.modulyss.com

Zaszczytujemy wszelkie prawa do opromieniowania i rozpowszechniania informacji.

Opisany tutaj produkt jest homologowany przez ETCEB oraz spełnia wymagania na temat przetrwania, barwienia i dezaktywacji w świetle UV.