


# 47

## GRIND

KONSTRUKCJA	Minituft® 5/64" Pętelkowa	KLASYFIKACJA OGNIOWA	EN 13501-1 B <sub>f</sub> -s1
SKŁAD RUNA	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	ODPORNOŚĆ NA PŁOWIENIE W ŚWIETLE	ISO 105-B02 ≥ 7
PODŁOŻE WTÓRNE	Back2Back: Podłoże z modyfikowanego bitumu ulepszanego termoplastycznym elastomerem, wzmocnione siatką z włókna szklanego, wykończone włókniną 100% PES, z 10% zawartością surowca wtórnego	ODPORNOŚĆ NA PŁOWIENIE PODCZAS TARCIA	EN ISO 105-X12 ≥ 4
WAGA CAŁKOWITA	Ca. 4500 g/m <sup>2</sup>	ODPORNOŚĆ NA PŁOWIENIE W KONTAKCIE Z WODĄ	EN ISO 105-E01 ≥ 4
CAŁKOWITA WAGA RUNA	Ca. 600 g/m <sup>2</sup>	OPORNOŚĆ TERMICZNA	ISO 8302 0,046 m <sup>2</sup> K/W
WAGA RUNA PONAD PODŁOŻEM	Ca. 197 g/m <sup>2</sup>	WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ	ISO 10140 ΔL: 12 dB (1 000 Hz) ΔL <sub>w</sub> : 16 dB
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	Ca. 5,8 mm	WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKU	ISO 354 α <sub>w</sub> : 0,10  Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α <sub>s</sub> 0,01 0,05 0,04 0,10 0,24 0,29
WYSOKOŚĆ RUNA	Ca. 1,0 mm	TRWAŁA ANTYSTATYCZNOŚĆ	ISO 6356 ≤ 2 kV
GĘSTOŚĆ RUNA	Ca. 0,197 g/cm <sup>3</sup>	OPORNOŚĆ POPRZECZNA	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10 <sup>9</sup> Ohm
LICZBA PĘCZKÓW	Ca. 200.000 /m <sup>2</sup>	ROZMIAR I OPAKOWANIE	50 cm x 50 cm opakowanie: 5 m <sup>2</sup> paleta: 20 opakowań
KLASYFIKACJA UŻYTKOWA	EN 1307 33- LC1	LICZBA KOLORÓW	7
ODPORNOŚĆ NA KÓŁKA FOTELI	EN 985 A : użytkowanie ciągłe	STABILNOŚĆ WYMIAROWA	EN 986 max. 0,2 %
DANE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003	NUMER CERTYFIKATU GUT	ABD9BDD9
		LEED®	Poprzez wykorzystanie płytek modulyss® we wnętrzach budynku komercyjnego można zwiększyć ocenę, jaką obiekt ten otrzyma w ramach certyfikacji LEED® Credit 4.3.



modulyss®  
Zevensterrestraat 21  
B 9240 Zele  
T +32 (0)52 80 80 80  
F +32 (0)52 80 82 00  
info@modulyss.com  
www.modulyss.com